



オイルブリードがなく、リワーク性に優れた放熱シリコーンです

粘土タイプ放熱用シリコーンRoHS
対応**MODEL SCN-20**税込価格 **¥2,398**

【特長】

- 粘土状のため縦置きが可能でグリースのような液だれもなく、高温でポンプアウトしません。
- 離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。
- 変形自由度が高く、立体や曲面等複雑な空間も埋めることができます。
- 低粘着性でリワーク性に優れます。
- 低分子シロキサン低減品です。

製品仕様	
主成分	シリコーン
外観	白色粘土状
熱伝導率	2.8W/m・K
体積抵抗率	$>2.7 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$
絶縁破壊の強さ	7.6kV/mm
推奨使用温度	-40~200℃
内容量	20g (7ml)

**サンハヤト 株式会社**

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-1
☎ 03-3984-7791 FAX. 03-3971-0535
URL: <https://www.sunhayato.co.jp/>